

Primer 3296

Akrylprimer i vand-dispersion til konsolidering af porøse overflader og afretningslag, som ikke er faste



BRUGSOMRÅDE

Primer 3296 bruges til at konsolidere og forbedre egenskaberne i svage, smuldrende eller støvede overflader. Produktet er også velegnet til udendørs brug - til konsolidering af overflader på betondæk, afretningslag, puds, mursten, sandsten, tuf, cement og kalkbaseret, dekorativ mørtel.

Eksempler på brug

- Klargøring af afretningslag med støvet overflade før lægning af trægulv med vinylflim.
- Støvbindende primer til cementoverflader.
- Primer til afretning og glatning af cement.
- Imprægnering af cementbaserede fugemasser med støvet overflade, for at reducere porøsiteten og absorptionsevnen (til indendørs brug).
- Konsolidering af overflader på cementbaseret puds, tuf og sandsten.
- Imprægnering af eksisterende, indvendige murstensvægge og -lofter o.lign., for at eliminere støv.

TEKNISKE EGENSKABER

Primer 3296 er en akrylpolymerbaseret primer i vanddispersion, sammensat af meget fintkornede

partikler. Den har derfor høj gennemtrængningsevne, selv på overflader, som er let porøse.

Primer 3296 konsoliderer overflader, eliminerer støv og pulver på underlag og giver god mekanisk styrke. Hvis produktet bruges som en primer for selvnivellerende afretningsprodukter, reducerer den dannelse af porehuller, forhindrer at produktet tørrer for hurtigt, bidrager til afretningen og forbedrer hæftet til underlaget.

Primer 3296 er et lugtfrit, ikke-irriterende produkt i vanddispersion, som er egnet til brug i eller ved områder, hvor mennesker færdes. Underlag, som er konsolideret med **Primer 3296**, bliver ikke skadet af vejr- og klimapåvirkninger (regn, fugt, sol osv.), og den konsoliderende effekt forlænger underlagenes levetid.

ANBEFALINGER

- Brug ikke **Primer 3296** på overflader, som ikke er absorberende.
- Brug ikke **Primer 3296** på fugtige overflader eller på overflader, som er udsat for fugt fra jorden.
- Undgå dannelse af overfladefilm. Underlaget skal absorbere produktet fuldstændigt.
- Hvis et trægulv skal lægges efter behandling med **Primer 3296**, skal du kun bruge vinylflim (som for

Primer 3296



TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: letflydende væske

Farve: opaliserende

Specifik vægt (kg/l): 1,01

Tørstofindhold (%): 15

Brookfield-viskositet nr. 1, o/m 10 (mPa-s): 20

BLANDINGENS SAMMENSÆTNING OG EGENSKABER (T = +23 °C, R.F. = 50 %)

Påføringstemperatur: fra +5 °C til +35 °C

Fortynding: ingen, 1:1 eller 1:2 med vand - afhængig af underlagets absorptionsevne

Ventetid før limning: 2 timer

Tørretid: 24 timer

eksempel **Adesilex LC/R**). Denne primer er ikke kompatibelt med to-komponentlim og en-komponent-polyuretanlim.

- Hvis større mængder af produktet påføres, skal du kontrollere fugten i underlaget med et karbidhygrometer, før du fortsætter med de næste faser med limning eller afretning.
- Må ikke bruges på anhydritbaserede underlag.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

Klargøring af underlaget

Underlaget, som skal behandles, skal være tørt, rent og frit for fedt, olie, maling og andre materialer, der gør det vanskeligere for **Primer 3296** at trænge ind.

Påføring

- **Til brug som primer til klargøring af afretningslag med støvet overflade, før lægning af trægulv**

Fortynd **Primer 3296** med vand i et blandingsforhold på 1:1 eller 1:2, alt efter, hvor sugende underlaget er. Brug en stor pensel, en kost, en rulle eller en sprøjte til at påføre blandingen på overfladen.

Læg gulvet med vinyllim (for eksempel **Adesilex LC**, **Adesilex LC/R** eller **Adesilex LC/RP**) efter ca. 2 timer.

- **Til brug som primer, før lægning af selvnivellerende og tixotropiske afretningsmørtler fra MAPEI-sortimentet**

Fortynd **Primer 3296** med vand i et blandingsforhold på 1:1 eller 1:2, alt efter, hvor sugende underlaget er, og påfør blandingen med rulle eller flad pensel på overfladen. Påfør afretningsmassen, når primeren har hærdet (efter ca. 2 timer).

- **Til konsolidering af overflader med cementbaseret puds, tuf eller sandsten, og for at binde støv fra eksisterende murstensvægge og -lofter**

Påfør **Primer 3296** med en manuel havesprøjte, en rulle eller en børste på overfladen. Hvis overfladen er specielt sugende, kan du lægge flere lag med nogle minutters mellemrum. 2-3 lag er normalt nok til at opnå fuldstændig mætning.

- **Til imprægnering af cementfuger, for at gøre dem mere robuste og reducere**

porøsiteten og absorptionsevnen (til indendørs brug og til fliser med glaseret eller ikke-absorberende overflade)

Påfør ublandet **Primer 3296** direkte på samlingerne med en pensel. Hvis produktet rammer flisernes overflade, så vent til det er trængt ind i fugerne (ca. 5–10 minutter), og rengør derefter fliseoverfladen med en fugtig svamp.

Rengøring

Rengør værktøj og beholdere med vand straks efter brug. Indtørrede rester kan fjernes med **Pulicol**.

FORBRUG

Forbruget afhænger af, hvor sugende og porøs den aktuelle overflade er. Det varierer normalt mellem 0,1 og 0,5 kg/m².

EMBALLAGE

Leveres i dunke på 5 og 10 kg.

LAGRING

I uåbnet tilstand kan **Primer 3296** opbevares i op til 12 måneder på et tørt sted. Opbevares frostfrit.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG BRUG

For instruktioner, vedrørende sikker håndtering af vores produkter, se seneste udgave af sikkerhedsdatabladene på www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som fremgår af denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produktet. Alle ovenstående informationer skal desuden betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet bliver benyttet til andre formål end de anbefalede, eller ved fejlagtig udførelse.

Se senest opdaterede version af det tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK NOTITS

Indholdet i dette tekniske datablad kan kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

Alle referencer til produktet er tilgængelige på forespørgsel og på www.mapei.dk



**Primer
3296**



BUILDING THE FUTURE

Enhver gengivelse af tekst, fotografier og illustrationer, som er publiceret her, er forbudt og kan føre til retsforfølgelse.

550-11-2021 (DK)